



กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
75/10 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2621-9552 โทรสาร 0-2621-9554

รายงานผลการทดสอบ

หน้า..1../..1...

เลขที่คำขอ	0411/2569	วันที่รับตัวอย่าง	3 เมษายน 2569
เครื่องหมายตัวอย่าง	ทรายขนาด 0.125-0.6 มิลลิเมตร	หมายเลขห้องปฏิบัติการ	R0882/2569
ลักษณะและสภาพของตัวอย่าง	ทราย	วิธีทดสอบ	-
ชื่อผู้ขอรับบริการ	บริษัท เอส แอนด์ เอส อินคอม จำกัด	วิธีชักตัวอย่าง	-

ร้อยละของ	ซิลิกา	(SiO ₂)	=	85.53
	อะลูมินา	(Al ₂ O ₃)	=	6.47
	เฟอร์ริกออกไซด์	(Fe ₂ O ₃)	=	1.15
	แมกนีเซียมออกไซด์	(MgO)	=	0.24
	แคลเซียมออกไซด์	(CaO)	=	0.75
	โซเดียมออกไซด์	(Na ₂ O)	=	0.51
	โพแทสเซียมออกไซด์	(K ₂ O)	=	3.26
	ส่วนที่หายไปหลังการเผา	(LOI)	=	1.32

จบรายงานการวิเคราะห์

ผู้รับรอง เนนสุมา คมวงษ์เทพ
(นางเบญจมา คมวงษ์เทพ)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์แร่และหิน

ผู้ทดสอบ กนกวรรณ
(นางสาวกนกวรรณ ดาราสุรย์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
20 เมษายน 2569

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณีเป็นลายลักษณ์อักษร